

O **Chapisco Projetável Massareti** é indicado como ponte de aderência entre alvenaria (blocos de concreto, cerâmicos, silico-calcários e tijolos) e a argamassa de revestimento, tanto em áreas internas quanto externas, proporcionando alto rendimento e qualidade de serviço à obras de qualquer porte.

Comercializada em embalagens de 40 kg ou a granel para uso nos silos Massareti com capacidade de 15 ton de argamassa.



### COMPOSIÇÃO

O **Chapisco Projetável Massareti** é um produto composto por cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos especiais que melhoram o desempenho quanto à aderência.



### NORMAS PARA UTILIZAÇÃO

Para assegurar o bom desempenho do produto, deve ser observado o disposto nas normas técnicas "ABNT: NBR 7200/2013: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimento".



### RENDIMENTO

Rende de 4 a 8 kg/m<sup>2</sup>, variando em função da aplicação (espessura acabada). Não está considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.



### CURA

Três dias é o tempo mínimo de espera para aplicação das argamassas **Revestimento Interno Massareti** e **Revestimento Externo Massareti**.



### PREPARO DA BASE PARA APLICAÇÃO

A base onde será aplicada o **Chapisco Projetável Massareti** deve estar seca, limpa, isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa ou outras condições que possam prejudicar a aderência da argamassa. Em condições ambientais extremas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%), a aplicação sobre substratos que apresentem alta porosidade ou blocos de concreto e cerâmicos com absorção total superior a 10% e 22% respectivamente, é necessário umedecer previamente a base para posterior aplicação do **Chapisco Projetável Massareti**.



### PREPARO DO CHAPISCO

O preparo deve ser feito em misturador contínuo. É preciso ajustar a vazão de água de acordo com a capacidade de mistura do equipamento (litros/hora) em função da quantidade de água por saco.



### APLICAÇÃO

Para maior facilidade de aplicação e melhor distribuição do **Chapisco Projetado Massareti** em toda a superfície a ser revestida, recomendamos realizar a projeção em faixas horizontais, de cima para baixo, devendo preencher totalmente a superfície da base de maneira uniforme e com textura rugosa. A espessura não deve ser inferior a 2 mm e superior a 3 mm.

**Cuidados especiais** • Em situações onde as condições ambientais após aplicação da argamassa apresentarem-se críticas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%), é necessário que seja realizada aspersão de água sobre o chapisco (cura) em um intervalo de 2 horas durante o período mínimo de 8 horas. Após as 8 horas iniciais, o intervalo de 2 horas poderá ser aumentado e a cura úmida deverá ser realizada até 48 horas após aplicação.



### CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Produtos contendo cimento e aditivos químicos em contato com a pele provocam irritação e queimaduras, portanto:

- Use luvas de borracha, roupas com mangas e pernas compridas e óculos de proteção durante o manuseio do produto;
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente e procure um médico imediatamente;
- Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com muita água corrente;
- Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente;
- Mantenha as embalagens fechadas fora do alcance de crianças.

*A Massareti não se responsabiliza por usos indevidos e descuidados do produto.*



### ARMAZENAMENTO

Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Mantenha as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes.



### VALIDADE

Três meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.