Massareti

Todo acabamento fica melhor com Massareti

CONTRAPISO

A argamassa **Contrapiso Massareti** é indicada para a execução de contrapisos ou camadas de regularização sobre bases de concreto simples ou armado.

Comercializada em embalagens de 40 kg ou a granel para uso nos silos Massareti com capacidade de 15 ton de argamassa.

COMPOSIÇÃO

A argamassa **Contrapiso Massareti** é um produto composto por cimento Portland, areias selecionadas em estado seco e homogêneo, ao qual o usuário somente necessita adicionar a quantidade de água requerida.

NORMAS PARA UTILIZAÇÃO

Para assegurar o com desempenho do produto deve ser observado o disposto nas normas técnicas da ABNT *"NBR 9817: Execução de piso com revestimento cerâmico"* e *"NBR 13753: Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento"*.

RENDIMENTO

Rende de 2,0 a 2,5 m²/cm de espessura a cada 40 kg, variando em função da aplicação. Não está considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.

CURA

Para a perfeita consolidação superficial da camada de argamassa, mantê-la úmida durante 7 dias pós a aplicação. No caso de aplicação de revestimento cerâmico sobre o contrapiso, deve-se deixar a argamassa secar completamente, o que geralmente acontece após 14 dias da aplicação.

CARACTERÍSTICAS

Atende às prescrições da norma técnica brasileira *"NBR 13281/05 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos"*, sendo classificada como P6-M5-D5-A3.

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	CATEGORIA	EXIGÊNCIAS
Resistência a compressão	NBR 13279	P6	> 8 MPa
Densidade de massa aparente no estado endurecido	NBR 13280	M5	1600 a 2000 kg/m³
Densidade de massa aparente no estado fresco	NBR 13278	D5	1800 a 2200 kg/m³
Resistência potencial de aderência à tração	NBR 15258	A3	> 0,30 MPa

contato@massareti.com.br
www.massareti.com.br
(19) 3812-3214
(19) 7803-1701
id 129*16748
Estrada Municipal CMC 470
Distrito Industrial - CP 92
13150-000 - Cosmópolis - SP

Massareti

Todo acabamento fica melhor com Massareti

CONTRAPISO

PREPARO DA BASE PARA APLICAÇÃO

A base onde será aplicada a argamassa deve estar limpa, isenta de materiais estranhos, a exemplo de pó, graxa, óleo, materiais soltos ou quaisquer produtos ou incrustações que venham a prejudicar a aderência do contrapiso.

PREPARO DA ARGAMASSA

Ensacados • Acrescentar de 3,5 a 4,5 litros de água para cada saco de 40 kg e misturar em argamassadeira por um tempo mínimo de 5 min ou até obter uma massa homogênea e sem grumos. A armagamassa deverá apresentar-se sem excesso de água e na consistência de "farofa".

A granel • O misturador fica acoplado ao silo, a quantidade adequada de água e o tempo necessário da mistura terá que ser controlada por pessoas treinadas (este treinamento é aplicado por técnico da Massareti assim que for instalado o equipamento).

TEMPO DE UTILIZAÇÃO

O volume de produção de argamassa deve ser controlado de modo que seja consumido em um prazo máximo de duas horas. Durante este período, não é recomendada a adição de água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação.

APLICAÇÃO

Assentar primeiramente as taliscas para definição da espessura do contrapiso. Iniciar a aplicação preparando uma ponte de aderência entre o contrapiso e a base, polvilhando 0,5 kg de cimento por metro quadrado de superfície. Usar uma vassoura para espalhar e misturar o cimento com água, formando uma fina camada de ligação entre a base de concreto e argamassa de contrapiso que será aplicada.

O lançamento da argamassa de contrapiso deverá ocorrer antes do endurecimento da nata da ponte de aderência, por isso, faça a ponte de aderência primeiramente nos locais das mestras e após a conclusão destas, prossiga para as demais áreas.

A produção das mestras deve ocorrer imediatamente antes do lançamento da argamassa para execução do contrapiso como um todo, não sendo adequada sua prévia execução.

Aplique a argamassa de contrapiso e compacte com um soquete para obter uma camada de alta compacidade. Caso o contrapiso tenha uma espessura superior a 50 mm, execute a compactação em duas camadas consecutivas. Em áreas molhadas com previsão de ralo para escoamento de água, prever caimento mínimo de 1%.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Produtos contendo cimento e aditivos químicos em contato com a pele provocam irritação e queimaduras, portanto:

- Use luvas de borracha, roupas com mangas e pernas compridas e óculos de proteção durante o manuseio do produto;
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente e procure um médico imediatamente;
- Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com muita água corrente;
- Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente;
- Mantenha as embalagens fechadas fora do alcance de crianças.

A Massareti não se responsabiliza por usos indevidos e descuidados do produto.

ARMAZENAMENTO

Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Mantenha as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes.

VALIDADE

Três meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

contato@massareti.com.br
www.massareti.com.br
(19) 3812-3214
(19) 7803-1701
id 129*16748
Estrada Municipal CMC 470
Distrito Industrial - CP 92
13150-000 - Cosmópolis - SP